

## CP 336



Dostępne kolory

### Szpachlówka z włóknem szklanym

Szpachlówka **CP 336** Glass zawiera średniej długości włókna szklane, dzięki czemu posiada bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną i dobrą zdolność wypełniania nierówności oraz otworów. Charakteryzuje się również świetną przyczepnością.

Nie może być stosowana na powierzchniach mających bezpośredni kontakt ze środkami spożywczymi i wodą pitną. Dostępna jest w opakowaniu 1 i 1.8 kilograma.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 kg + 20 g (utwardzacza)	6 szt. + 6 szt.
1,8 kg + 40 g (utwardzacza)	6 szt. + 6 szt.



ŚREDNIEJ DŁUGOŚCI WŁÓKNA



DOBRA PRZYZCZEPNOŚĆ



ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ



NIE KORODUJE



#### CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

5-7 min po wymieszaniu z utwardzaczem



#### TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



#### LZO/VOC

Dz.U.2016r., poz. 1353, kat.B/2(250) 30

PRZEBIEG

PROCESU



#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt aplikujemy na uprzednio oszlifowane i oczyszczone podłoże. Stare powłoki należy usunąć. Najskuteczniejszą metodą jest aplikacja na grunt epoksydowy **CP 394**. Nie nakładać szpachlówki na grunt reaktywny



#### PROPORCJE MIESZANIA

100 części **CP 336**

Utwardzacz:

- < 10°C - 3-3,5%
- 10-20°C - 2-2,5%
- > 20 °C - 1-1,5%



#### APLIKACJA

Aplikacja w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony



#### ZMIESZAĆ PRZED UŻYCIEM

Produkt należy wymieszać przed i po dodaniu utwardzacza



#### SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. 20°C i wilgotności względnej 65%: - 20-30 min



#### SUSZENIE IR

~5-10 min, nie przekraczać temp. 80°C



#### SZLIFOWANIE

Zgrubne (na sucho): P80-P150