

PROFIX

CP 2015

Бесцветный лак 2K HS 2:1 X-Speed



Упаковка

| Единичная | Сборная (картон) |
|-------------|------------------|
| 1 л + 0,5 л | 6 шт + 6 шт |

Расход смеси:

При толщине 50 мкм: около 7 м²/л

Вязкость при распылении:

18 сек DIN Cup 4 мм

Жизнеспособность смеси:

1 ч.

Сроки хранения:

CP 2015: 2 года в герметичной упаковке

CP 3015: 9 месяца в герметичной упаковке

Бесцветный лак HS с очень коротким временем засыхания. Товар **CP 2015 HS 2:1 X-SPEED** - это лак с очень большим содержанием сухой массы (High Solid).

Благодаря этому полученное покрытие имеет сильный блеск, глубину, а лак не стекает с вертикальных поверхностей.

Предназначен для лакирования малых и больших поверхностей транспортных средств, машин и оборудования. Лак характеризуется высокой устойчивостью к царапинам.

Благодаря короткому времени засыхания рекомендуем лак для ремонтов типа "smart repair"



100 частей: CP 2015 HS,
50 частей: Отвердитель CP 3015 HS.



1 1/2 полных слоев.

Пульверизатор*. Диаметр сопла: **1,2-1,4 мм.**

**) Мы используем оборудование высокого и низкого давления. Давление устанавливается, согласно рекомендации производителя*



Межслойная сушка: **5 мин.**



При 20°C температура элемента, влажности 65%:

На монтаж: **<1 ч.**

При 40°C температура элемента, влажности 65%:

На монтаж: **15 мин.**

При 60°C температура элемента, влажности 65%:

На монтаж: **5 мин.**

**) Тесты проведены с отвердителем CP 3015.*

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.