

PROFIX

CP 339 Perfectly Light

Полиэфирная шпатлевка



Полиэстеровая заполняющая шпатлёвка светло оливкового цвета. Предназначена для ремонта элементов автомобильных кузовов. Не утяжеляет шпаклюемые поверхности благодаря низкой плотности. Легка в применении и шлифовке.

Шпатлёвка может накладываться на следующие виды поверхностей: стальные, алюминиевые, оцинкованные, ламинаты GFK/GRP, полиэстеровые шпатлёвки, акриловые и эпоксидные грунты, а также старые лакокрасочные покрытия.

Упаковка

Единичная	Сборная (картон)
1,8 кг + 40 г отв.	4 шт + 4 шт



100 частей: CP 339,
2 частей: Отвердитель (в комплекте).



Тщательно перемешать до момента получения пасты однородного цвета. Мешать осторожно, чтобы не заветрить шпатлевку.



Шпатлёвка может наноситься несколькими тонкими слоями. После каждого из них продукт должен затвердеть. Не превышать суммарную толщину **5 мм**.



При **20°C, влажности 65%:**
20-22 мин.



Сушка инфракрасным излучателем **10 - 12 минут** коротких волн.
Не превышать температуру **80°C**.



Шлифование: черновое **P100÷P180**
- финишное **P180÷P280**.

Шлифование:

5 (по шкале от 1 до 5)

Жизнеспособность смеси:

Приблизительно 7-8 мин.

ЛОС готовой продукции:

2004/42WE/IIВ(b) (250) 115

Сроки хранения:

12 месяцев в герметичной упаковке

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.