

CP 365

Грунт акриловый Express HS 2K [4:1]



Высочайшего качества акриловый грунт, сочетает в себе преимущества грунтовки и наполнителя. Высокое качество получаемого покрытия, короткое время сушки и возможность нанесения на него любого лака делает продукт очень привлекательным. Преимуществом является возможность нанесения методом «мокрое по мокрому». Подводя итог преимуществ продукта:

- Быстросохнущий
- Прост в шлифовании
- Не забивает наждачную бумагу - меньшее количество шлифовальной пыли
- Короткое время испарения
- Можно использовать метод "мокрое по мокрому"

Продукт доступен в следующих цветах



Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
800 мл	3 шт
3,5 л	2 шт

Расход смеси:

При толщине 50 мкм: около 8 м²/л

Вязкость при распылении:

При содержании растворителя 20%: 22-30 сек. При содержании 40%: 15-19 сек DIN Сир 4 мм

Шлифование:

По мокрому: P600-P1200. По сухому: P360-P600

Жизнеспособность смеси:

30 мин

ЛОС готовой продукции:

2004/42/WE/IIIB(c)(540) <540

Сроки хранения:

CP 365: 2 года в герметичной упаковке
CP 297: 12 месяца в герметичной упаковке



100 частей: CP 365 HS,
25 частей: Отвердитель CP 297,
20-25 частей: Растворитель CP 040 или
30-40 частей: Растворитель CP 040 при
использовании метода «мокрое по мокрому».



Два слоя. Пульверизатор *. Диаметр сопла при пневматическом методе: 1,7-1,9 мм.
Рабочее давление - Высокое давление: 4 атм *;
HVLР 2 атм *.

**Следует использовать давление, рекомендованное производителем*



Межслойная сушка: < 5 мин.



Время сушки при темп. 20°С, влажности 65%:
На прикосновение: 2 часа.
Время сушки при темп. 60°С, влажность 65%:
На монтаж: 30 мин

Время может быть сокращено при использовании инфракрасной лампы: 2 минуты при интенсивности 50% и 3 минут при интенсивности 100%.

**) Тесты проведены с отвердителем CP 297.*

Рецепт продукта соответствует нормам ЛОС (постановлением министра экономики и труда от 16 января 2007 года «о сокращении ЛОС», постановление министра охраны окружающей среды 20 декабря 2005 года «стандарты по выбросам установок»). Поставляемые нашей компанией продукты, проходят разнообразные тесты на фабрике, поэтому они могут удовлетворить самые высокие требования. Тем не менее, следует знать условия хранения, приготовления и применения, которые могут оказать влияние на эффект покраски. Гарантия распространяется на покрытия продуктами от производителя и в соответствии с рекомендациями производителя. Производитель не гарантирует совместимости продуктов с продуктами, не производимых изготовителем. Гарантия будет признана и жалобы будут рассмотрены, если была соблюдена технология использования и нанесения, в соответствии с технической спецификацией и пробным нанесением перед покраской.