PROFIX

CP 582 Bumper

Акриловый лак 1К



Это однокомпонентная структурная краска, предназначенная для ремонта и обновления пластмассовых элементов таких как: бампера, накладки зеркал, молдинги и другие.

Краска в большинстве случаев не требует дополнительных добавок для повышения адгезии к пластмассовым элементам. По мере необходимости наносить на грунт для пластиков **СР 390**.

Продукт доступен в следующих цветах



Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
1 л	3 шт



100 частей: СР 582, **10÷20 частей**: Растворитель **СР 040**.



Поверхность очистить растворителем СР 012 (или СР 015).

Пульверизатор*. Диаметр сопла: **1,6÷1,8 мм**.

*) Мы используем оборудование высокого и низкого давления. Давление устанавливается, согласно рекомендации производителя

Расход смеси:

При толщине 50 мкм: около 9 м²/л

Вязкость при распылении:

48÷50 сек DIN Cup 4 мм

ЛОС готовой продукции:

2004/42/WE/IIB(e)(840) 640

Сроки хранения:

2 года в герметичной упаковке



При 20°C. влажности 65%:

На прилипание пыли: 10 мин. На прикосновение: 30 мин. Полное высыхание: 12 ч.

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.

CTP. 21 www.multichem.pl